

Farbe	Produkt	Edelmetall- gehalt	Glas	Bleiglas (Brenntemperatur max. 540°C)	Beschichtetes Glas	Bemerkungen*
weiß	GPP 4035	10%				geeignet für das System Platin-auf-Fluss
weiß	GPP 4024	8%	●	●		-
platin (hell)	GPP 4028	10%	●			geeignet für niedrige Brenntemperaturen (480-520°C)
platin	GPP 4017	12%	●	●		geeignet für das System Platin-auf-Weiß und Platin-auf-Fluss
platin	GPP 4007	8%	●	●	●	sehr verträglich auf vielen Glaszusammensetzungen
platin	GPP 4000	8%	●			-

\* Erläuterungen zu den Eigenschaften sind unter dem Punkt "Begriffsdefinitionen" zu finden