

Farbe	Produkt	Edelmetall- gehalt	Glas				Bemerkungen*
			Bleiglas (Brenntemperatur max. 540°C)	Borosilikatglas	Quarzglas		
hellgelb	GG 1010	10 + 12%	●	●			zitronengelber Ausbrand, weiter Brennbereich, geeignet für Ätzimitation
gelb	GG 1046	12%	●	●			geeignet für Relief, Seidenmatt und Ätzimitation
gelb	GG 1013	10%	●				robust, geeignet für Ätzimitation
gelb	GG 1044	7%	●				-
gelbrot	GG Q3/ST/2	15%				●	-
gelbrot	GG B 15/M	12%	●				robust
gelbrot	GG 1043	12%	●	●			-
gelbrot	GG 1028	10%	●	●			-

Diese Präparate können Silber enthalten.

* Erläuterungen zu den Eigenschaften sind unter dem Punkt "Begriffsdefinitionen" zu finden